

Лак П 01 Глянец

ПАСПОРТ
ПРОДУКТА

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА

Двухкомпонентный полиуретановый светостойкий гляцевый лак для декоративной отделки и защиты полимерных покрытий от износа.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Лак П 01 Глянец применяется для финишной отделки монолитных полимерных покрытий пола внутри и снаружи помещений совместно с другими материалами серии Universum®: Компаунд, а также самостоятельно для:

- дополнительной защиты поверхности пола от истирания
- защиты от истирания цветных чипсов
- уменьшения/увеличения блеска наливных полов
- обработки натурального или искусственного камня.

Лак П 01 Глянец рекомендуется использовать лак на объектах с повышенными декоративными требованиями и подвергающихся сильному износу.

УПАКОВКА. СРОК ГОДНОСТИ

Комплект из двух металлических ведер общей массой 5 кг и 10 кг. Гарантийный срок хранения в ненарушенной заводской упаковке – 6 месяцев при температуре от +5 °С до + 25 °С.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Основа	
Соотношение компонентов А : Б, по массе	7,55 : 1
Плотность материала, кг/л	1,02
Вязкость, по ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при t=20°C	18±2
Время использования при 20°C, мин.	10...15
Содержание нелетучих веществ, не менее %	47
Время высыхания до степени 3 при 20 °С и относительной влажности воздуха 75%, часов, не более	5
Свойства отвержденного покрытия	
Внешний вид	гляцевая поверхность без посторонних включений
Адгезия, Н/мм ²	26
Компаунду П 01 Стандарт/ П 02 Эласт/ П 03 Хард/ П 05 Дез	2,8
Компаунд Э 01/ Э 05 Дез	3,5
Износостойкость по Таберу (CS10/1000 г/1000 об), мг	40
Блеск, %	47
Расход на один слой, кг/м ²	80
Условия нанесения	
Температура воздуха	от +10°C до +25°C
Температура основания	от +10°C до +25°C
Влажность основания	до 4%
Относительная влажность воздуха	до 80%
Недопустимо выпадение росы	

- высокая стойкость к истиранию
- прозрачность
- атмосферостойкость
- влагостойкость
- химостойкость



УПАКОВКА. СРОК ГОДНОСТИ

Комплект из двух металлических ведер общей массой 5 кг и 10 кг. Гарантийный срок хранения в ненарушенной заводской упаковке – 6 месяцев при температуре от +5 °С до + 25 °С.

Universum
TECHNOLOGY

www.untec.ru
(4822) 31-08-00
Информационная
и техническая
поддержка



Лак П 01 Глянец

ПАСПОРТ
ПРОДУКТА

ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В СИСТЕМАХ UNIVERSUM

Лак П 01 Глянец применяется в качестве защитно-декоративного покрытия при устройстве промышленных наливных полов в системах материалов UNIVERSUM для тонкослойных покрытий; высоконаполненных покрытий; толстослойных покрытий.

Толстослойное покрытие толщиной 1,5–2,0 мм.*



- высокая стойкость к истиранию
- прозрачность
- атмосферостойкость
- влагостойкость
- химостойкость



* Более детальную спецификацию, характеристики и срок службы системы можно уточнить у специалистов компании UNIVERSUM

** Фактический расход материалов зависит от качества основания, условий и способов нанесения материалов, используемых инструментов при нанесении и квалификации специалистов.

Universum
TECHNOLOGY

СЕРТИФИКАТЫ И ОДОБРЕНИЯ

- Свидетельство о государственной регистрации.

ПРИМЕРЫ ПРАКТИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ. РЕФЕРЕНЦИИ

Лак П 01 Глянец применяется в качестве защитно-декоративного покрытия в системах материалов UNIVERSUM при устройстве наливных полов на предприятиях социального и коммерческого назначения.

Объект	Дата	Площадь, м ²	Состав работ / применяемые материалы
Смоленская областная клиническая больница, г. Смоленск	2011	2500	Наливной полиуретановый антистатический пол: Грунтовка П 02 АС, Компаунд П 04 АС, Лак П 01 Глянец
Смоленская АЭС г. Смоленск	2013	5000	Грунтовка П 01, Компаунд П 05, Лак П 01 Глянец

Более подробную информацию можно получить в Представительствах компании Universum. Адрес ближайшего Представительства можно уточнить на сайте www.untec.ru или по телефону **(4822) 31-08-00**. Этот продукт не рекомендуется использовать без ознакомления с соответствующим Техническим регламентом по применению продукта и Паспортом безопасности материалов, копии которых предоставляются по запросу.