

Uni Proofing-1 Universum®

Жесткая цементная обмазочная гидроизоляция для работ по бетонным и кирпичным основаниям. Для внутренних и внешних работ

СОСТАВ

Высокопрочный цемент М500, кварцевый песок высокой степени очистки, модифицирующие добавки.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- для стен и потолков, цоколей, подвалов;
- для устройства гидроизоляции при реконструкции и возведении зданий и сооружений;
- для промежуточной гидроизоляции под толстослойными битумными покрытиями;
- для гидроизоляции внешних стен подвалов, влажных помещений, плавательных бассейнов, опорных стен, емкостей для воды и т.д.;
- для герметизации конструктивных швов в резервуарах и других конструкциях, предназначенных для хранения воды, в том числе питьевой.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование показателя	Значение показателя*	Стандарт
Максимальный размер заполнителя, мм	0,5	
Кол-во воды на мешок 25 кг, литр	4,5–5,0	
Подвижность по расплыву кольца (удобоукладываемость), мм	160–190	ГОСТ Р 58277-2018
Жизнеспособность растворной смеси, не более, мин	60	
Толщина нанесения, мм	0,5–2	
Расход, кг/м²/мм	1,7	
Температура нанесения, °С	от +5 до +30	
Прочность на сжатие через 28 сут, не менее, МПа	30	ГОСТ Р 58277-2018
Прочность при изгибе через 28 сут, не менее, МПа	5	ГОСТ Р 58277-2018
Прочность сцепления с бетонным основанием через 28 сут, не менее, МПа	1,5	ГОСТ Р 58277-2018
Водонепроницаемость, W	8	ГОСТ 12730.5
Морозостойкость, цикл	300	ГОСТ 31383
Температура эксплуатации, °С	от -50 до +80	

*Значения технических характеристик получены в лабораторных условиях при +20±2 °С и относительной влажности воздуха 65±5% и могут отличаться в зависимости от условий проведения работ.

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ

Подготовка поверхности

Основание должно быть твердым, чистым, без пыли и грязи. Вещества, ослабляющие адгезию, такие как жир, пыль и т.п. должны быть удалены. Основание тщательно увлажнено.

Важно: в случае наличия дефектов (раковин, трещин) на обрабатываемой поверхности следует произвести ремонт при помощи материалов RS-T1/RS-T2 Universum®.

Приготовление раствора

Сухую смесь засыпать в емкость с чистой водой. Тщательно перемешать механизированным способом до получения однородной массы. Дать раствору отстояться 1–2 минуты, после чего повторно перемешать. Не допускается введение в состав смеси каких-либо посторонних добавок. При потере подвижности необходимо «оживлять» растворную смесь путем повторного перемешивания, без добавления воды.

Нанесение

Раствор наносится послойно, вручную с помощью шпателя или кистью. Для нанесения шпателем, раствора затворяется согласно нижнему регистру значения расхода воды (см. таблицы). Для нанесения кистью – верхнему регистру. Перед нанесением материала необходимо увлажнить поверхность до полного влагонасыщения. Далее производим послойное нанесение материала на обрабатываемую поверхность, толщина одного слоя не должна превышать 2 мм. При осуществлении работ кистью, последующий слой наносится перпендикулярно предыдущему.

Важно: соблюдать технологический перерыв перед нанесением последующих слоев от 30 до 90 минут, в зависимости от температурного режима.

Уход

Обработанную поверхность следует предохранить от попадания прямых солнечных лучей, от обильной циркуляции воздушных масс (сквозняков, ветра), атмосферных осадков. При температуре в помещении/окружающей среды более +20 °С, следует производить увлажнение поверхности водой в течение первых 2–3 дней.

УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Бумажные крафт-мешки по 25 кг. Срок хранения в сухом проветриваемом помещении и заводской упаковке составляет 12 месяцев с даты изготовления. Упакованную сухую смесь транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, в соответствии с действующими на данном виде транспорта правилами перевозки грузов.

Класс пожарной опасности НГ.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Не допускать попадания сухой смеси в глаза. При попадании тщательно промыть участок проточной водой. При необходимости обратиться к врачу. При работе использовать очки и защитную одежду.

СЕРТИФИКАЦИЯ

ТУ 5745-029-91934056-2014

Свидетельство о государственной регистрации: RU.23.KK.08.015.E.000117.02.17 от 16.02.2017 г.

Контакт с питьевой водой: № RU.23.KK.08.015.E.000248.03.17

ЮРИДИЧЕСКИЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Информация, приведенная в настоящем документе, получена в результате лабораторных испытаний и практического опыта использования материалов при их правильном хранении и применении.

В связи с невозможностью контролировать условия применения материала, влияющие на технологический процесс, производитель не дает каких-либо гарантий, кроме гарантии качества продукта, а также не несет юридической и иной ответственности за неправильное использование или истолкование данной информации. Потребитель обязан испытать продукцию на пригодность действительным целям и намерениям посредством входного контроля материала перед использованием.

Потребителю всегда следует запрашивать обновленные технические данные по конкретным продуктам, информация по которым высылается по запросу.

01.06.2026

Настоящий лист технической информации отменяет собой все предыдущие листы технической информации. Производитель оставляет за собой право актуализировать описания и лист технической информации без уведомления своих клиентов. Актуальным считается описание с последней датой редакции. Последнюю дату редакции можно уточнить, сделав официальный запрос на эл. почту: info@untec.ru. Потребитель самостоятельно несет ответственность за неправильное применение материала.