

Клей Unibond PU 9214 ECO Universum®

Двухкомпонентный клей на полиуретановой основе для паркета, жесткий

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Клей Unibond PU 9214 ECO Universum® применяется для приклеивания:

- массивной доски;
- штучного, модульного паркета;
- многослойного паркета;
- художественного паркета.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Применяется на основаниях с системой «теплых полов».
- Высокий уровень звукопоглощения.
- Очень низкая эмиссия в атмосферу.
- Высокая механическая стойкость.

ВНЕШНИЙ ВИД

Компонент А: высоковязкая однородная масса бежевого цвета без посторонних включений.

Компонент Б: средневязкая жидкость темно-коричневого цвета.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Наименование показателя	Значение показателя
Соотношение компонентов А:Б	8,17:1
Расход, г/м ²	800–1100
Температура эксплуатации, °С Температура нанесения, °С	от +5 до +40 от +10 до +30
Время образования поверхностной плёнки при температуре 23±3 °С и относительной влажности 55±5 %, не менее, мин	90
Время отверждения покрытия при температуре 23±3 °С и относительной влажности 55±5 %, не менее, ч	24
Время укладки, не более, мин	60

ТРЕБОВАНИЯ К ОСНОВАНИЮ

Основание должно быть однородным, ровным, сухим, без ворса и трещин, свободными от загрязнений и веществ, уменьшающих адгезию. Максимальное содержание влажности для цементных оснований составляет 2 %, для гипсовых и ангидритовых оснований - 0,5 %.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование показателя	Значение показателя*	Метод определения
Плотность, г/см ³ Материала Компонент А Компонент Б	1,60±0,05 1,70±0,05 1,24±0,01	ГОСТ 31992.1–2012
Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее	99,5	Расчет

Кажущаяся вязкость по Брукфильду, сП Компонент А (RV /7/0,2) Компонент Б (RV/6/100)	6000000±1000000 200 ± 50	ГОСТ 25271–93
Содержание NCO групп, % Компонент Б	31 ± 1	ТУ 113–03–413–89
Прочность клеевого соединения при сдвиге, не менее, Н/мм ²	5,0	ГОСТ Р 58211–2018 (28 дней)

*Приведенные показатели определены в ходе лабораторных испытаний при температуре (23±3) °С и относительной влажности воздуха (55±5) %. Фактическое значение может незначительно варьироваться в зависимости от различных факторов.

НАНЕСЕНИЕ МАТЕРИАЛА

Отвердитель (компонент Б) добавить в емкость с компонентом А, тщательно перемешать до однородной массы. Равномерно нанесите клей на подготовленное основание с помощью зубчатого шпателя, уложите напольное покрытие. При приклеивании не шпунтованных паркетных элементов необходимо полностью смачивать клеем их обратную сторону для предотвращения пустот под паркетом, при этом клей не должен попадать между паркетными элементами во избежание образования щелей. Необходимо помнить, что паркетные элементы «плавают» во время укладки, поэтому оставляйте зазор от стены около 15 мм. В нормальных условиях шлифовка и лакировка паркета возможна спустя 24 часа.

ОЧИСТКА ОБОРУДОВАНИЯ

Инструменты промывают растворителем сразу после нанесения клея или при перерывах в работе. Затвердевший клей можно удалять только механическим способом.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УКАЗАНИЯ

После смешения Компонентов «А» и «Б» после смешивания компонентов «А» и «Б» необходимо учитывать жизнеспособность смеси. Не следует оставлять продукт в таре, необходимо сразу полностью весь объем распределить по поверхности.

УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Материал поставляется в металлических ведрах общей массой 6 и 13 кг. гарантийный срок хранения в ненарушенной заводской упаковке – 12 месяцев. Хранение следует осуществлять при температурах от +5 °С до +25 °С. Гарантийный срок хранения в ненарушенной заводской упаковке 12 месяцев. Рекомендуемая температура транспортировка от +5 °С до +35 °С.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

При попадании на слизистую оболочку или в глаза, немедленно промойте большим количеством воды. Не допускать попадания материала в ротовую полость и пищевод. Избегать длительного либо многократного контакта материала с кожей. При попадании в глаза или на слизистые оболочки тщательно промойте их водой и немедленно обратитесь к врачу. В остальном соблюдайте обычные производственные правила безопасности.

ЭКОЛОГИЯ

В жидкой фазе материал загрязняет воду. Поэтому непрореагировавшие остатки не выливать в воду или на почву, а уничтожать согласно местному законодательству. Полностью затвердевший материал может утилизироваться как твердый строительный мусор. Остатки продукта и пустую упаковку утилизировать согласно официальным действующим нормам. Полностью затвердевший материал может утилизироваться как твердый строительный мусор.

ЮРИДИЧЕСКИЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Информация, приведенная в настоящем документе, получена в результате лабораторных испытаний и практического опыта использования материалов при их правильном хранении и применении.

В связи с невозможностью контролировать условия применения материала, влияющие на технологический процесс, производитель не дает каких-либо гарантий, кроме гарантии качества продукта, а также не несет юридической и иной ответственности за неправильное использование или истолкование данной информации. Потребитель обязан испытать продукцию на пригодность действительным целям и намерениям посредством входного контроля материала перед использованием.

Потребителю всегда следует запрашивать обновленные технические данные по конкретным продуктам, информация по которым высылается по запросу.

01.06.2026

Настоящий лист технической информации отменяет собой все предыдущие листы технической информации. Производитель оставляет за собой право актуализировать описания и лист технической информации без уведомления своих клиентов. Актуальным считается описание с последней датой редакции. Последнюю дату редакции можно уточнить, сделав официальный запрос на эл. почту: info@untec.ru. Потребитель самостоятельно несет ответственность за неправильное применение материала.