

UNTECWOOD Воск для торцов Universum®

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- предназначен для герметизации и защиты торцов, обработки срезов брёвен из мягких и твердых пород древесины от растрескивания. Воск заполняет поры древесины и препятствует движению воды;
- полноценное покрытие, не требующее предварительного грунтования.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- УФ-стойкость.
- Снижает способность древесины к растрескиванию.
- Защита от биопоражений.
- Подходит для внутренних и наружных работ.
- Атмосферостойкость.
- Колеруется.
- Легкость нанесения.
- Не шелушиться, не растрескивается.
- Натуральный состав.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование показателя	Значение показателя
Запах	Слабый, натуральных масел
Плотность при температуре +20 °С, г/см ³	0,9 – 1,0
Расход, мл/м ²	190
Степень блеска	Матовый

НАНЕСЕНИЕ МАТЕРИАЛА

- Поверхность древесины должна быть сухой и чистой. Для увеличения глубины впитывания масла, необходимо произвести шлифовку абразивными материалами зернистостью Р80-Р100.
- При нанесении масла на высокосмолистые поверхности необходимо очистить от смолы растворителем.
- Покрытие готово к применению и не подлежит разбавлению.
- Перед применением интенсивно перемешать воск.
- Наносить кистью или валиком при температуре от +5 °С до +35 °С. Воск наносится тонким слоем, избегая разводов и подтёков.
- После окончания работ инструменты промыть органическим растворителем для масляных красок.
- Время высыхания каждого слоя 24 часа, при температуре не ниже 20°С, влажности воздуха не более 40%.

УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Хранить в заводской упаковке в крытых проветриваемых помещениях при температуре +5 °С до +35 °С.

Воск должен храниться вдали от огня и нагревательных приборов, отдельно от пищевых продуктов, в местах, недоступных детям.

Гарантийный срок хранения в оригинальной закрытой упаковке – 24 месяца со дня изготовления.

Продукт поставляется в объёме: 1 л; 2,5 л; 10 л.

ЮРИДИЧЕСКИЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Информация, приведенная в настоящем документе, получена в результате лабораторных испытаний и практического опыта использования материалов при их правильном хранении и применении. В связи с невозможностью контролировать условия применения материала, влияющие на технологический процесс, производитель не дает каких-либо гарантий, кроме гарантии качества продукта, а также не несет юридической и иной ответственности за неправильное использование или истолкование данной информации. Потребитель обязан испытать продукцию на пригодность действительным целям и намерениям посредством входного контроля материала перед использованием. Потребителю всегда следует запрашивать обновленные технические данные по конкретным продуктам, информация по которым высылается по запросу.

01.06.2026

Настоящий лист технической информации отменяет собой все предыдущие листы технической информации. Производитель оставляет за собой право актуализировать описания и лист технической информации без уведомления своих клиентов. Актуальным считается описание с последней датой редакции. Последнюю дату редакции можно уточнить, сделав официальный запрос на эл. почту: info@untec.ru. Потребитель самостоятельно несет ответственность за неправильное применение материала.