

UNTECWOOD 1253 Universum®**Финишное покрытие для внешних работ по дереву матовое****ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ**

Бесцветный материал на акриловой основе для получения декоративного матового эффекта. Используется в качестве финишного покрытия для придания сатинового блеска поверхностям из дерева. Создает защиту от внешних воздействий, придает поверхности долговечность и водоотталкивающую способность.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Придает мягкий матовый блеск внешнему покрытию.
- Повышает водоотталкивающие свойства.
- Содержит в составе биоциды.
- Защищает обработанную поверхность от ультрафиолетовых лучей.

ВНЕШНИЙ ВИД

Однородная жидкость молочного цвета со слабым запахом. После высыхания на поверхности древесины образуется прочное бесцветное покрытие.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование показателя	Значение показателя
Водородный показатель при температуре + 20 °С, pH	8,0 – 9,0
Плотность при температуре + 20 °С, г/см ³	1,00 – 1,05
Расход на 1 слой по отшлифованной древесине, г/м ²	100 – 150

НАНЕСЕНИЕ МАТЕРИАЛА

- Поверхность должна быть сухой и чистой.
- Покрытие готово к применению и не подлежит разбавлению.
- Перед нанесением встряхнуть канистру.
- Наносить кистью или методом распыления при температуре от + 5 °С до + 35 °С.
- Время высыхания первого слоя 2 часа при температуре + 20 °С и влажности воздуха не более 60%. При нанесении второго слоя, время полного высыхания покрытия 4 – 5 часов, в зависимости от условий окружающей среды.

УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Хранить в заводской упаковке в крытых проветриваемых помещениях при температуре от + 5 °С до + 35 °С.

Средство должно храниться отдельно от пищевых продуктов, в местах, недоступных детям. Следует избегать заморозки и сильного нагрева упаковки. При хранении возможна легкая опалесценция, незначительный осадок, не влияющий на качество продукта.

Гарантийный срок хранения в оригинальной закрытой упаковке – 12 месяцев со дня изготовления.

Продукт поставляется в пластиковых канистрах по 5 л, 10 л.

ЮРИДИЧЕСКИЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Информация, приведенная в настоящем документе, получена в результате лабораторных испытаний и практического опыта использования материалов при их правильном хранении и применении. В связи с невозможностью контролировать условия применения материала, влияющие на технологический процесс, производитель не дает каких-либо гарантий, кроме гарантии качества продукта, а также не несет юридической и иной ответственности за неправильное использование или истолкование данной информации. Потребитель обязан испытать продукцию на пригодность действительным целям и намерениям посредством входного контроля материала перед использованием.

Потребителю всегда следует запрашивать обновленные технические данные по конкретным продуктам, информация по которым высылается по запросу.

01.06.2026

Настоящий лист технической информации отменяет собой все предыдущие листы технической информации. Производитель оставляет за собой право актуализировать описания и лист технической информации без уведомления своих клиентов. Актуальным считается описание с последней датой редакции. Последнюю дату редакции можно уточнить, сделав официальный запрос на эл. почту: info@untec.ru. Потребитель самостоятельно несет ответственность за неправильное применение материала.