

ТЕРМО ДЕКОР 1157 Universum®

Покрывание защитно-декоративное эластичное на водно-акриловой основе для фасадов

СОСТАВ

Водная дисперсия акрилового сополимера, наполнители, пигменты, модифицирующие добавки.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Краска для отделки наружных и внутренних поверхностей зданий и сооружений. Используется в качестве отделочного цветного покрытия стен, обеспечивающего надежную защиту строительных конструкций от атмосферных воздействий. Применяется как для новых построек, так и при восстановительных ремонтных работах.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокая адгезия.
- Высокая эластичность, механичность, прочность.
- Паропроницаемость.
- Климатическая стойкость.
- Устойчивость к действию ультрафиолетового излучения.
- Пожаробезопасность.
- Долговечность.

ВНЕШНИЙ ВИД

Однородная вязкая масса заданного цвета.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование показателя	Значение показателя*
Плотность, г/см ³	1,3±0,03
Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее	52
Прочность сцепления (адгезия) с бетоном, МПа, не менее	2
Водородный показатель, pH	7,5–8,5
Температура нанесения, °C	от +5 до +30
Расход, г/м ²	160–190
Рекомендуемое количество слоев	2

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ

Подготовка поверхности

Основание должно быть чистым, без пыли и грязи. Вещества, ослабляющие адгезию, такие как жир, пыль и т. п. должны быть удалены. Перед нанесением материала на минеральное основание поверхность следует загрунтовать:

- Для монолитного бетона, ЖБИ, цементно-песчаные основания, штукатурки: грунтовка ВД АК 190, грунтовка ВД АК 290 концентрат.
- Для сильно впитывающих оснований (ячеистый бетон, гипсокартон): грунтовка глубокого проникновения ВД АК 390.

Нанесение материала

Перед использованием тщательно перемешать до однородного состояния. Материал наносится кистью или валиком, возможно нанесение механизированным способом (краскопульт).

Термо Декор 1157 можно использовать для внешних работ только на вертикальных поверхностях и поверхностях с отклонением от вертикали не более 25°. Укрывистость материала напрямую связана с качеством подготовки поверхности.

Время полимеризации при температуре + 20 °С и относительной влажности 60% на отлив 2 часа. Полная полимеризация продукта происходит за 12 – 24 часа в зависимости от температуры и влажности окружающей среды.

Важно! Нельзя использовать Термо Декор 1157 совместно с материалами на основе растворителей.

УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Хранить в прохладном сухом месте в герметичной упаковке, не допуская замерзания при температуре от + 5 °С до + 30 °С.

Срок годности в герметично закрытой таре без воздействия прямых солнечных лучей и низких температур – 12 месяцев.

Продукт поставляется в пластиковых ведрах по 5 л, 10 л, 20 л.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Не допускать попадания материала на кожу и в глаза. При попадании – тщательно промыть участок проточной водой, при необходимости обратиться к врачу. При работе использовать очки и защитную одежду.

СЕРТИФИКАЦИЯ

ТУ 20.30.11-157-91934056-2022

Свидетельство о государственной регистрации: RU.08.08.09.008.E.001631.08.23 от 14.08.2023 г.

ЮРИДИЧЕСКИЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Информация, приведенная в настоящем документе, получена в результате лабораторных испытаний и практического опыта использования материалов при их правильном хранении и применении.

В связи с невозможностью контролировать условия применения материала, влияющие на технологический процесс, производитель не дает каких-либо гарантий, кроме гарантии качества продукта, а также не несет юридической и иной ответственности за неправильное использование или истолкование данной информации. Потребитель обязан испытать продукцию на пригодность действительным целям и намерениям посредством входного контроля материала перед использованием.

Потребителю всегда следует запрашивать обновленные технические данные по конкретным продуктам, информация по которым высылается по запросу.

01.06.2026

Настоящий лист технической информации отменяет собой все предыдущие листы технической информации. Производитель оставляет за собой право актуализировать описания и лист технической информации без уведомления своих клиентов. Актуальным считается описание с последней датой редакции. Последнюю дату редакции можно уточнить, сделав официальный запрос на эл. почту: info@untec.ru. Потребитель самостоятельно несет ответственность за неправильное применение материала.