

Герметик Uniflex 3344 G Universum®

Однокомпонентный герметик на основе гибридных полимеров

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Герметик Uniflex 3344 G Universum® представляет собой атмосферостойкий продукт с улучшенными эксплуатационными качествами, специально разработанный для повышения атмосферостойкости фасадов структурного остекления, общего остекления, несущих стен и фасадов зданий;
- структурное остекление;
- герметик для защиты от проникновения воды и ветра в деревянных и металлических конструкциях;
- герметизация швов большинства строительных материалов таких как стекло, алюминий, сталь, окрашенный металл, материалы для облицовки фасада, гранит, бетон, кирпич;
- кровельные уплотнения;
- герметизация швов сэндвич-панелей.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Возможно применение в условиях холодного климата.
- Обладает тиксотропными свойствами, не течет в вертикальных швах.
- Сохраняет эластичность при больших перепадах температур.
- Повышенная УФ-стабильность.
- Экологичен и безопасен, не содержит изоцианатов и растворителей.
- Стабилен при хранении, не теряет свойств в течение срока годности.
- Не пенится и не дает усадки.
- Гидроизолирующие свойства.
- Отличная адгезия к поверхностям большинства строительных и промышленных материалов.

ВНЕШНИЙ ВИД

Высоковязкая однородная масса заданного цвета без посторонних включений.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Наименование показателя	Значение показателя
Расход, мл/пог. м	Ширина шва, мм - 10 Глубина шва, мм - 10 Расход, мл/погонный метр ($a \times b = c$) a – ширина, b – глубина, c – расход *Калькулятор на сайте untec.ru В одной фольгированной тубе находится 600 мл герметика. В одном картридже - 290 мл герметика
Температура эксплуатации, °C	от -60 до +80
Температура нанесения, °C	от -20 до +35
Время образования поверхностной плёнки при температуре 23 ± 3 °C и относительной влажности 55 ± 5 %, не менее, мин	40

ТРЕБОВАНИЯ К ОСНОВАНИЮ

Поверхность должна быть чистой от пыли, жира, грязи. Удалить остатки старого герметика или другого материала. На сильно пористых, хрупких поверхностях, подвергающихся погружению в воду или большим физическим и механическим нагрузкам, следует применять грунтовки для бетонных оснований. Материал можно наносить без грунтовки; в случае сомнений рекомендуется провести тест на адгезию.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование показателя	Значение показателя*	Метод определения
Плотность, г/см ³	1,55±0,05	ГОСТ 31992.1-2012
Кажущаяся вязкость по Брукфильду, сП	15000000±3000000	ГОСТ 25271-93
Относительное удлинение при разрыве, %, не менее	240	ГОСТ ISO 37-2020 (28 дней)
Прочность при растяжении, МПа, не менее	1,7	ГОСТ ISO 37-2020 (28 дней)
Твердость по Шору А/15, не менее	40	ГОСТ 24621-2015 (28 дней)

*Приведенные показатели определены в ходе лабораторных испытаний при температуре (23±3) °С и относительной влажности воздуха (55±5) %. Фактическое значение может незначительно варьироваться в зависимости от различных факторов.

НАНЕСЕНИЕ МАТЕРИАЛА

Нанесение производится с помощью ручного механического или пневматического пистолета. Соблюдать инструкцию по его эксплуатации. Герметик наносить медленным, однообразным движением, тщательно заполняя щель так, чтобы шов был свободным от воздуха. Шов разгладить шпателем в течение 15 минут после нанесения герметика.

Скорость полимеризации при температуре 23±3 °С и 55±5 % относительной влажности – 2-2,5 мм/сут. Адгезию и прочие показатели следует проверять не менее, чем через 7 дней.

ОЧИСТКА ОБОРУДОВАНИЯ

Инструменты промывают растворителем сразу после нанесения герметика или при перерывах в работе. Затвердевший герметик можно удалять только механическим способом.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УКАЗАНИЯ

Совместимость с «соседними» материалами, покрытиями и т. д. должна быть определена заранее. Поверхности, на которые будет наноситься герметик, должны быть чистыми, сухими и обезжиренными. Пористые поверхности можно дополнительно обработать грунтовкой Universum®; непористые поверхности грунтовки не требуют.

УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Материал поставляется в тубах объемом 600 мл и картриджах 290 мл. Хранение следует осуществлять при температурах от +5 °С до +25 °С. Гарантийный срок хранения в ненарушенной заводской упаковке 12 месяцев. Рекомендуемая температура транспортировки: от -25 °С до +35 °С. В случае транспортировки при отрицательных температурах материал не теряет свои свойства.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Не допускать попадания материала в ротовую полость и пищевод. Избегать длительного либо многократного контакта материала с кожей. При попадании в глаза или на слизистые оболочки тщательно промойте их водой и немедленно обратитесь к врачу. В остальном соблюдайте стандартные правила производственной безопасности.

ЭКОЛОГИЯ

Остатки продукта и пустую упаковку утилизировать согласно официальным действующим нормам. Полностью затвердевший материал может утилизироваться как твердый строительный мусор.

ЮРИДИЧЕСКИЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Информация, приведенная в настоящем документе, получена в результате лабораторных испытаний и практического опыта использования материалов при их правильном хранении и применении.

В связи с невозможностью контролировать условия применения материала, влияющие на технологический процесс, производитель не дает каких-либо гарантий, кроме гарантии качества продукта, а также не несет юридической и иной ответственности за неправильное использование или истолкование данной информации. Потребитель обязан испытать продукцию на пригодность действительным целям и намерениям посредством входного контроля материала перед использованием.

Потребителю всегда следует запрашивать обновленные технические данные по конкретным продуктам, информация по которым высылается по запросу.

01.06.2026

Настоящий лист технической информации отменяет собой все предыдущие листы технической информации. Производитель оставляет за собой право актуализировать описания и лист технической информации без уведомления своих клиентов. Актуальным считается описание с последней датой редакции. Последнюю дату редакции можно уточнить, сделав официальный запрос на эл. почту: info@untec.ru. Потребитель самостоятельно несет ответственность за неправильное применение материала.