

UNTECWOOD 1153 Universum®**Защитно-декоративная пропитка для внешних работ по дереву**

Пропитка-морилка для внешних работ.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Хорошая адгезия с поверхностью дерева.
- Легкость применения.
- Обладает УФ-стойкостью.
- Экологическая безопасность.
- Широкий выбор оттенков.

ВНЕШНИЙ ВИД

Однородная жидкость, возможна лёгкая опалесценция, незначительный осадок. Запах слабый.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование показателя	Значение показателя
Водородный показатель при температуре + 20 °С, pH	8,5 - 9,5
Плотность при температуре + 20 °С, г/см ³	1,00 - 1,05
Расход на 1 слой, г/м ²	80 - 120

НАНЕСЕНИЕ МАТЕРИАЛА

Нанесение проводится на подготовленную древесину (сухое, чистое, отшлифованное основание). При отделке применяется двухшаговый принцип защиты древесины:

1 шаг: нанести 1 – 2 слоя пропитки-морилки UNTECWOOD 1153. Межслойная сушка не менее 2 часов.

2 шаг: нанести финишное покрытие для внешних работ UNTECWOOD гляцевое или матовое.

- Поверхность должна быть сухой и чистой.
- Покрытие готово к применению и не подлежит разбавлению.
- Перед нанесением встряхнуть канистру для перемешивания частиц пигментов.
- Наносить кистью или методом распыления с параллельным проходом кистью сразу же после нанесения при температуре от + 5 °С до + 35 °С.
- После работы инструменты промыть тёплой водой.
- Время высыхания первого слоя 2 часа при температуре + 20 °С и влажности воздуха не более 60%. При нанесении второго слоя время полного высыхания покрытия 4 – 5 часов, в зависимости от погодных условий.

УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Хранить в заводской упаковке в крытых проветриваемых помещениях при температуре от + 5 °С до + 35 °С.

Средство должно храниться отдельно от пищевых продуктов, в местах, недоступных детям.

Следует избегать заморозки и сильного нагрева упаковки.

Гарантийный срок хранения в оригинальной закрытой упаковке – 12 месяцев со дня изготовления.

Продукт поставляется в пластиковых канистрах по 0,8 л, 5 л, 10 л.

ЮРИДИЧЕСКИЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Информация, приведенная в настоящем документе, получена в результате лабораторных испытаний и практического опыта использования материалов при их правильном хранении и применении. В связи с невозможностью контролировать условия применения материала, влияющие на технологический процесс, производитель не дает каких-либо гарантий, кроме гарантии качества продукта, а также не несет юридической и иной ответственности за неправильное использование или истолкование данной информации. Потребитель обязан испытать продукцию на пригодность действительным целям и намерениям посредством входного контроля материала перед использованием. Потребителю всегда следует запрашивать обновленные технические данные по конкретным продуктам, информация по которым высылается по запросу.

01.06.2026

Настоящий лист технической информации отменяет собой все предыдущие листы технической информации. Производитель оставляет за собой право актуализировать описания и лист технической информации без уведомления своих клиентов. Актуальным считается описание с последней датой редакции. Последнюю дату редакции можно уточнить, сделав официальный запрос на эл. почту: info@untec.ru. Потребитель самостоятельно несет ответственность за неправильное применение материала.