

Клей Unibond 2224 STP Universum®

Однокомпонентный клей на основе гибридных полимеров для паркета, жестко-эластичный

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Клей Unibond 2224 STP Universum® применяется для приклеивания:

- штучного, модульного;
- массивной доски;
- многослойного паркета;
- художественного паркета;
- паркета, покрытого лаком в заводских условиях.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Морозоустойчив.
- Безусадочный, с высокой степенью заполнения.
- Не повреждает поверхность паркетных элементов с заводским лаковым покрытием.
- Не содержит воду и растворители.
- Однокомпонентный, готов к применению.
- Может применяться без грунтовки.
- Допускается применение по влажным основаниям.

ВНЕШНИЙ ВИД

Высоковязкая однородная масса бежевого цвета без посторонних включений.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Наименование показателя	Значение показателя
Расход, г/м ²	800–1200
Температура эксплуатации, °C	от +5 до +40
Температура нанесения, °C	от +5 до +35
Время образования поверхностной плёнки при температуре 23±3 °C и относительной влажности 55±5 %, не менее, мин	40
Время отверждения покрытия при температуре 23±3 °C и относительной влажности 55±5 %, не менее, ч	24
Время укладки, не более, мин	30

ТРЕБОВАНИЯ К ОСНОВАНИЮ

Основание должно быть однородным, ровным, сухим, без ворса и трещин, свободными от загрязнений и веществ, уменьшающих адгезию. Максимальное содержание влажности для цементных оснований составляет 2 %, для гипсовых и ангидритовых оснований - 0,5 %.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование показателя	Значение показателя*	Метод определения
Плотность, г/см ³	1,70±0,05	ГОСТ 31992.1–2012
Кажущаяся вязкость по Брукфильду, сП	3000000±500000	ГОСТ 25271–93
Прочность клеевого соединения при сдвиге, Н/мм ² , не менее	2,5	ГОСТ Р 58211–2018 (28 дней)
Относительный сдвиг, не менее	3,0	ГОСТ Р 58211–2018 (28 дней)

*Приведенные показатели определены в ходе лабораторных испытаний при температуре (23±3) °С и относительной влажности воздуха (55±5) %. Фактическое значение может незначительно варьироваться в зависимости от различных факторов.

НАНЕСЕНИЕ МАТЕРИАЛА

Равномерно нанесите клей на подготовленное основание с помощью зубчатого шпателя, уложите напольное покрытие. При приклеивании не шпунтованных паркетных элементов необходимо полностью смачивать клеем их обратную сторону для предотвращения пустот под паркетом, при этом клей не должен попадать между паркетными элементами во избежание образования щелей. Необходимо помнить, что паркетные элементы «плавают» во время укладки, поэтому оставляйте зазор от стены около 15 мм. В нормальных условиях шлифовка и лакировка паркета возможна спустя 24 часа.

ОЧИСТКА ОБОРУДОВАНИЯ

Инструменты промывают растворителем сразу после нанесения клея или при перерывах в работе. Затвердевший клей можно удалять только механическим способом.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УКАЗАНИЯ

При неполном использовании тарной упаковки для повторного применения необходимо создать герметичность тары, применяя упаковочную пленку совместно с влагопоглотителем, и плотно закрыть крышку.

УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Материал поставляется в ведрах по 5 и 15 кг. Гарантийный срок хранения в ненарушенной заводской упаковке 12 месяцев. Хранение следует осуществлять при температурах от +5 °С до +25 °С, в плотно закрытой заводской упаковке, нормальной влажности воздуха, избегая попадания прямых солнечных лучей на упаковку, в хорошо проветриваемом помещении. Рекомендуемая температура транспортировки от -20 °С до +35 °С. В случае транспортировки при отрицательной температуре продукт не теряет свои свойства.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Клей пожаро- и взрывобезопасен, не имеет неприятного запаха. Избегать попадания в глаза, при попадании промыть водой. Не допускать попадания материала в ротовую полость и пищевод. Избегать длительного либо многократного контакта материала с кожей. Не допускать попадания в руки детей. При попадании в глаза или на слизистые оболочки тщательно промойте их водой и немедленно обратитесь к врачу. В остальном соблюдайте обычные производственные правила безопасности.

ЭКОЛОГИЯ

Пустые сухие банки утилизировать как бытовые отходы. Остатки клея не выливать в канализацию и водоемы. Полностью затвердевший материал можно утилизировать как твердый строительный мусор. Остатки продукта и пустую упаковку утилизировать согласно официальным действующим нормам. Полностью затвердевший материал может утилизироваться как твердый строительный мусор.

ЮРИДИЧЕСКИЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Информация, приведенная в настоящем документе, получена в результате лабораторных испытаний и практического опыта использования материалов при их правильном хранении и применении. В связи с невозможностью контролировать условия применения материала, влияющие на технологический процесс, производитель не дает каких-либо гарантий, кроме гарантии качества продукта, а также не несет юридической и иной ответственности за неправильное использование или истолкование данной информации. Потребитель обязан испытать продукцию на пригодность действительным целям и намерениям посредством входного контроля материала перед использованием. Потребителю всегда следует запрашивать обновленные технические данные по конкретным продуктам, информация по которым высылается по запросу.

01.06.2026

Настоящий лист технической информации отменяет собой все предыдущие листы технической информации. Производитель оставляет за собой право актуализировать описания и лист технической информации без уведомления своих клиентов. Актуальным считается описание с последней датой редакции. Последнюю дату редакции можно уточнить, сделав официальный запрос на эл. почту: info@untec.ru. Потребитель самостоятельно несет ответственность за неправильное применение материала.