

UNTECWOOD 2753 Universum®

Финишное покрытие для внутренних работ по дереву глянцевое

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Бесцветный лак на акриловой основе для внутренней обработки деревянных поверхностей. Предназначен для окраски потолков, стен из бруса, бревен, вагонки. Создает естественный и эстетичный внешний вид, придает блеск поверхности после высыхания. Обеспечивает надежную защиту от воды, грязи, жира.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Придает глянец обработанным поверхностям.
- Повышает водоотталкивающие свойства.
- Можно использовать как самостоятельное покрытие или в качестве финишного слоя на морилке.
- Содержит в составе биоциды.
- Не желтеет.

ВНЕШНИЙ ВИД

Однородная жидкость со слабым запахом. Возможна лёгкая опалесценция, незначительный осадок

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование показателя	Значение показателя
Водородный показатель при температуре + 20 °С, pH	8,0 – 9,0
Плотность при температуре + 20 °С, г/см ³	1,00 – 1,05
Расход на 1 слой, г/м ²	80 – 120

НАНЕСЕНИЕ МАТЕРИАЛА

- Поверхность должна быть сухой и чистой, без присутствия пыли и других инородных частиц.
- Покрытие готово к применению и не подлежит разбавлению.
- Перед нанесением встряхнуть канистру.
- Наносить кистью или методом распыления при температуре от + 5 °С до + 35 °С.
- После работы инструменты промыть тёплой водой.
- Время высыхания первого слоя 2 часа при температуре + 20 °С и влажности воздуха не более 60%. При нанесении второго слоя время полного высыхания покрытия 4 – 5 часов, в зависимости от условий окружающей среды.

УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Хранить в заводской упаковке в крытых проветриваемых помещениях при температуре от + 5 °С до + 35 °С.

Средство должно храниться отдельно от пищевых продуктов, в местах, недоступных детям. Следует избегать заморозки и сильного нагрева упаковки.

Гарантийный срок хранения в оригинальной закрытой упаковке – 12 месяцев со дня изготовления.

Продукт поставляется в пластиковых канистрах по 1 л, 5 л, 10 л.

ЮРИДИЧЕСКИЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Информация, приведенная в настоящем документе, получена в результате лабораторных испытаний и практического опыта использования материалов при их правильном хранении и применении. В связи с невозможностью контролировать условия применения материала, влияющие на технологический процесс, производитель не дает каких-либо гарантий, кроме гарантии качества продукта, а также не несет юридической и иной ответственности за неправильное использование или истолкование данной информации. Потребитель обязан испытать продукцию на пригодность действительным целям и намерениям посредством входного контроля материала перед использованием. Потребителю всегда следует запрашивать обновленные технические данные по конкретным продуктам, информация по которым высылается по запросу.

01.06.2026

Настоящий лист технической информации отменяет собой все предыдущие листы технической информации. Производитель оставляет за собой право актуализировать описания и лист технической информации без уведомления своих клиентов. Актуальным считается описание с последней датой редакции. Последнюю дату редакции можно уточнить, сделав официальный запрос на эл. почту: info@untec.ru. Потребитель самостоятельно несет ответственность за неправильное применение материала.