

UNTECWOOD Жидкий воск Universum®

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- предназначен для окраски деревянных стен, потолков в банях, саунах и помещений с повышенной влажностью;
- наносится на чистое, сухое дерево;
- не подходит для полов.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Антистатичный.
- Снижает способность древесины к растрескиванию.
- Защита от биопоражений.
- Эластичное покрытие.
- Паропроницаемый.
- Легкость нанесения.
- Не шелушится, не растрескивается.
- Натуральный состав.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование показателя	Значение показателя
Запах	Слабый, натуральных масел
Плотность при температуре +20 °С, г/см³	0,9 – 1,0
Расход 1 л в два слоя, м²	17 – 20

НАНЕСЕНИЕ МАТЕРИАЛА

- Древесина должна быть прочной, очищенной от пыли и грязи. Произвести шлифовку абразивным материалом зернистостью Р100-Р120.
- При нанесении воска на высокосмолистые поверхности необходимо очистить от смолы растворителем.
- Покрытие готово к применению и не подлежит разбавлению.
- Перед применением интенсивно перемешать воск.
- Наносить кистью, безворсовой тканью при температуре от +5 °С до + 35 °С. Воск наносится тонким слоем в направлении волокон, избегая разводов и подтёков.
- После окончания работ инструменты промыть органическим растворителем для масляных красок.
- Время высыхания каждого слоя 24 - 48 ч., при температуре не ниже 20 °С, влажности воздуха не более 40%.
- Полное отверждение в течение 3 недель.

УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Хранить в заводской упаковке в крытых проветриваемых помещениях при температуре +5 °С до +35 °С.

Воск должен храниться вдали от огня и нагревательных приборов, отдельно от пищевых продуктов, в местах, недоступных детям.

Гарантийный срок хранения в оригинальной закрытой упаковке – 24 месяца со дня изготовления.

Продукт поставляется в объеме: 1 л; 2,5 л; 10 л.

ЮРИДИЧЕСКИЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Информация, приведенная в настоящем документе, получена в результате лабораторных испытаний и практического опыта использования материалов при их правильном хранении и применении. В связи с невозможностью контролировать условия применения материала, влияющие на технологический процесс, производитель не дает каких-либо гарантий, кроме гарантии качества продукта, а также не несет юридической и иной ответственности за неправильное использование или истолкование данной информации. Потребитель обязан испытать продукцию на пригодность для действительным целям и намерениям посредством входного контроля материала перед использованием. Потребителю всегда следует запрашивать обновленные технические данные по конкретным продуктам, информация по которым высылается по запросу.

01.06.2026

Настоящий лист технической информации отменяет собой все предыдущие листы технической информации. Производитель оставляет за собой право актуализировать описания и лист технической информации без уведомления своих клиентов. Актуальным считается описание с последней датой редакции. Последнюю дату редакции можно уточнить, сделав официальный запрос на эл. почту: info@untec.ru. Потребитель самостоятельно несет ответственность за неправильное применение материала.