

UNTECWOOD Шпатлёвка по дереву ECO Universum®**Финишная водно-дисперсионная акриловая шпатлёвка для работ по дереву****ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ**

Фактурное покрытие, отлично заделывает сучки и мелкие дефекты обрабатываемого материала. Подходит для всех типов деревянных изделий и строений из древесины. Отлично имитирует цвет необработанного дерева, а потому может быть использована для обработки тех столярных изделий, которые имеют небольшие дефекты изготовления.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Применяется для финишной отделки, в том числе в местах с повышенной влажностью или в периодическом соприкосновении с водой.
- Не мелит, дает гладкую матовую поверхность.
- Рекомендуются для заделки сучков, трещин и других изъянов столярных изделий.
- Высокая твердость и прочность.
- Имитирует цвет необработанного дерева.

ВНЕШНИЙ ВИД

Однородная масса, без посторонних включений со слабым запахом.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование показателя	Значение показателя
Водородный показатель при температуре + 20 °С, рН	8,5 – 9,5
Плотность при температуре + 20 °С, г/см ³ , не менее	1,70

НАНЕСЕНИЕ МАТЕРИАЛА

- Поверхность должна быть сухой и чистой, без присутствия пыли и других инородных частиц, без признаков разложения и гнили. Древесину с дефектами необходимо отремонтировать до нанесения шпатлёвки.
- Покрытие готово к применению и не подлежит разбавлению.
- Наносить шпателем сплошным слоем при температуре от + 5 °С до + 35 °С.
- Оптимальная толщина наносимого слоя около 1 мм.
- Зашкуривание производить через 2 – 4 часов после нанесения.
- Межслойная сушка – 24 часа (при нормальных условиях и толщине слоя не более 2 мм).
- Полное высыхание через 24 часа.
- Расход 0,5 – 1,4 кг/м² при нанесении 1 – 3 слоя

УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Хранить в плотно закрытой таре при температуре от + 5 °С до + 35 °С. Не замораживать! Гарантийный срок хранения в оригинальной закрытой упаковке – 12 месяцев со дня изготовления.

ЮРИДИЧЕСКИЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Информация, приведенная в настоящем документе, получена в результате лабораторных испытаний и практического опыта использования материалов при их правильном хранении и применении. В связи с невозможностью контролировать условия применения материала, влияющие на технологический процесс, производитель не дает каких-либо гарантий, кроме гарантии качества продукта, а также не несет юридической и иной ответственности за неправильное использование или истолкование данной информации. Потребитель обязан испытать продукцию на пригодность для действительным целям и намерениям посредством входного контроля материала перед использованием.

Подробности на сайте www.untec.ru

Потребителю всегда следует запрашивать обновленные технические данные по конкретным продуктам, информация по которым высылается по запросу.

01.06.2026

Настоящий лист технической информации отменяет собой все предыдущие листы технической информации. Производитель оставляет за собой право актуализировать описания и лист технической информации без уведомления своих клиентов. Актуальным считается описание с последней датой редакции. Последнюю дату редакции можно уточнить, сделав официальный запрос на эл. почту: info@untec.ru. Потребитель самостоятельно несет ответственность за неправильное применение материала.