

## Краска Profi ВД-АК-1391-С Universum®

Эластичное покрытие для наружной эксплуатации оснований XPS, а также фасадов и цоколей зданий, стен снаружи и внутри помещений

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Наносится на основания XPS, бетонные, пенобетонные, кирпичные, каменные и керамические кладки, цементные и гипсовые основания. Рекомендована для деревянных поверхностей (срубы, ДВП/ДСП, вгонка).

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокая эластичность.
- Атмосферостойкость.
- Высокая укрывистость.
- Высокая адгезия к основанию.
- Легко наносится и не образует усадочных трещин.
- Препятствует проникновению влаги к поверхности основания.
- Колеруется.
- Паропроницаемая.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Наименование показателя                              | Значение показателя* |
|------------------------------------------------------|----------------------|
| Цвет                                                 | Белый                |
| Плотность, г/см <sup>3</sup>                         | Не более 1,4         |
| Динамическая вязкость по Brookfield, при 20±2 °С, сР | 2,500-3,500          |
| Массовая доля нелетучих веществ, %                   | Не менее 45          |
| Время высыхания между слоями, ч                      | Не более 2           |
| Степень блеска                                       | Матовая              |
| Температура нанесения, °С                            | от +5 до +30         |
| Расход, л/м <sup>2</sup>                             | 0,15-0,2             |
| Температура эксплуатации, °С                         | от -40 до +70        |

### ТЕХНОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ

#### Подготовка поверхности

Основание должно быть чистым, без пыли и грязи. Вещества, ослабляющие адгезию, такие как жир, пыль и т. п. должны быть удалены. Перед нанесением материала на минеральное основание, поверхность следует грунтовать:

- Для монолитного бетона, ЖБИ, цементно-песчаные основания, штукатурки: грунтовка ВД АК 190, грунтовка ВД АК 290 концентрат.

Не допускать введение в состав смеси каких-либо посторонних добавок.

При потере подвижности необходимо «оживлять» растворную смесь путем повторного перемешивания без добавления воды

### УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Пластиковые ведра: 1л, 5л, 10 л, 20л.

Срок хранения в сухом проветриваемом помещении при температуре от + 5 °С до + 30 °С в заводской упаковке составляет 12 месяцев с даты изготовления, указанной на упаковке

### МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Не допускать попадания материала в глаза. При попадании – тщательно промыть участок проточной водой, при необходимости обратиться к врачу. При работе использовать очки и защитную одежду.

## ЭКОЛОГИЯ

Остатки продукта и пустую упаковку следует утилизировать согласно официальным действующим нормам. Полностью затвердевший материал может утилизироваться как твердый строительный мусор.

## ЮРИДИЧЕСКИЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Информация, приведенная в настоящем документе, получена в результате лабораторных испытаний и практического опыта использования материалов при их правильном хранении и применении.

В связи с невозможностью контролировать условия применения материала, влияющие на технологический процесс, производитель не дает каких-либо гарантий, кроме гарантии качества продукта, а также не несет юридической и иной ответственности за неправильное использование или истолкование данной информации. Потребитель обязан испытать продукцию на пригодность действительным целям и намерениям посредством входного контроля материала перед использованием.

Потребителю всегда следует запрашивать обновленные технические данные по конкретным продуктам, информация по которым высылается по запросу.

01.06.2026

Настоящий лист технической информации отменяет собой все предыдущие листы технической информации. Производитель оставляет за собой право актуализировать описания и лист технической информации без уведомления своих клиентов. Актуальным считается описание с последней датой редакции. Последнюю дату редакции можно уточнить, сделав официальный запрос на эл. почту: [info@untec.ru](mailto:info@untec.ru). Потребитель самостоятельно несет ответственность за неправильное применение материала.